

BIS Podkładki płaskie (BUP1000)

(K 45 29)



Zalety i właściwości

- zgodne z EN-ISO 7089 (DIN 125A)
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



Nr kat.	Typ	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Pud.	Kart.
65381308	EN-ISO 7089	16	1,6	Ø 8,4	100	2 500
65381310	EN-ISO 7089	20	2,0	Ø 10,5	100	2 500
65381312	EN-ISO 7089	24	2,5	Ø 13,0	100	2 500
65381316	EN-ISO 7089	30	3,0	Ø 17,0	200	-

Od Ø 10,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

