

Prosty, szybki
i czysty montaż



Pacifyre® A i S

Ochrona ogniowa: Akrylowy uszczelniaacz ogniowy
i Silikonowy uszczelniaacz ogniowy



Pacifyre® A and S



Przetestowane
i zatwierdzone



Doskonała
przyczepność
do większości
podłoży

Do stosowania
w ścianach
i podłogach



Ognioodporne
i dymoszczelne

Od samego początku inspirowani do tworzenia sprytnych rozwiązań

Od 1942 roku Walraven zajmuje się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów stosowanych przez instalatorów na całym świecie pozwalając na oszczędność czasu i wyższą efektywność podczas montażu. Proste i sprytnie rozwiązania, kompleksowe usługi i wsparcie techniczne.

Walraven. The value of smart

Informacje o produkcie

Do zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez złącza w ścianach i podłogach

Pacifyre® A: Akrylowy uszczelniający ogniowy

Zalety i właściwości

- Ognioodporność i dymoszczelność do 4 godzin
- Do wykonania statycznych spoin liniowych w ścianach i podłogach z maks. 12,5% przemieszczeniami
- Do uszczelniania połączeń pierścieniowych wokół rur, kołnierzy ogniowych i taśm ogniowych
- Doskonała przyczepność do wielu porowatych podłoży
- Redukcja hałasu do 62dB
- Trwały kolor, wodoodporny, można malować po utwardzeniu
- Pozostaje elastyczny po utwardzeniu
- Poziom emisji: EC1 Plus / A+
- Tworzenie się powłoki zajmuje ± 20 min.
- Szybkość utwardzania 1mm/24h
- Skurcz ok. 15%
- Temperatura aktywacji ≥ 120°C
- Zakres temperatur od -20°C do +80°C
- Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
- Oznakowanie CE
- Testowanie zgodnie z EN 1366-3, EN 1366-4 & EN ISO 717-1

Pacifyre® S: Silikonowy uszczelniający ogniowy

Zalety i właściwości

- Ognioodporność i dymoszczelność do 4 godzin
- Do wykonania spoin liniowych w ścianach i podłogach z maks. 25% przemieszczeniami
- Do uszczelniania połączeń pierścieniowych wokół rur, kołnierzy ogniowych i taśm ogniowych
- Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży
- Twardość Shore'a: A16
- Zakres temperatur: od -10°C do +140°C
- Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
- Poziom emisji A+
- Stały kolor, odporność na promieniowanie UV
- Po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczny
- Tworzenie się powłoki zajmuje około 20 min.
- Szybkość utwardzania: 1mm/24h
- Klasa palności B1 (wg DIN 4102-2)

Przebieg produktów

Produkt	Nr kat.	ETA	DWU	Kolor	Poj.	Pud.
Pacifyre® A - Akrylowy uszczelniający ogniowy	2180100010	ETA 16/1008	0749 CPR 16-1008	Biały	300 ml	12
Produkt	Nr kat.	ETA	DWU	Kolor	Poj.	Pud.
Pacifyre® S - Silikonowy uszczelniający ogniowy	2180100020	ETA 16/1007	0749 CPR 16-1007	Biały	300 ml	12

Produkty uzupełniające

- Pacifyre® MK II (215xxxxxxx)
- Pacifyre® EFC (2132100x00)
- Pacifyre® BFC (2133000xxx)
- Pacifyre® ID-Tabliczka (21x99999xx)
- WIS Dispenser Gun (6099986)

Łatwy montaż



1. Wsuń kołnierz w otwór i wyśrodkuj go



2. Użyj wełny mineralnej jako wypełniacza, uzupełnij na głębokość 25 mm Akrylowym lub Silikonowym uszczelniającym ogniowym



3. Uzupełnij tabliczkę Pacifyre® ID-Card (Nr kat. 2149999903)

Więcej informacji: walraven.com/pacifyre

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce?

A może chcesz porozmawiać o tym, jak możemy pomóc Ci znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla Twojego projektu?

Skontaktuj się z nami już teraz!

Polska

Lietuva – Latvija – Eesti

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3

31-588 Kraków (PL)

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info.pl@walraven.com

Other countries

Walraven International

Industrieweg 5

3641 RK Mijdrecht (NL)

Tel. +31 297 23 30 00

Fax +31 297 23 30 99

export@walraven.com



Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

